

クリスパ[®]

K2411

項 目	単 位	品 名		測 定 方 法
		K2411		
厚さ	μm	50		JIS C-2318
比重		1.1		JIS K-7112
全光線透過率	%	11.0		JIS K-7105
引張強度	MD	MPa	128	JIS C-2318
	TD		145	
伸び率	MD	%	105	JIS C-2318
	TD		55	
加熱収縮率 (150°C,30min)	MD	%	1.3	JIS C-2318
	TD		0.6	
UVインキ接着性	-	○		東洋紡法
表面抵抗率	log Ω	10.8		JIS K-6911

(上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。)



東洋紡績株式会社 工業フィルム事業総括部

<http://www.toyobo.co.jp/seihin/film/>

【大阪工業フィルム営業部】TEL.(06)6348-4123

FAX.(06)6348-4160

【東京工業フィルム営業部】TEL.(03)3660-4898

FAX.(03)3660-4894