

東洋紡 透明導電性フィルム

項目		測定方法	一般用	タッチパネル用				
			300R	300RH	300RK	300RXN	500RXN	
厚み	μm	JIS-C2318	125	188	188	188	188	
表面抵抗	Ω/□	JIS-K7194	250	250	250	250	550	
全光線透過率	%	JIS-K7105	88	85	87	85	85	
ヘイズ	%	JIS-K7105	1	10	0.7	12	12	
60° グロス	%	JIS-K7105	-	110	-	80	80	
ハードコート特性	タイプ		-	なし	ノンフレア	クリア	ノンフレア	ノンフレア
	塗膜密着性	%	JIS-K5400	-	100	100	100	100
	鉛筆硬度		JIS-K5400	-	3H	3H	3H	3H
	耐スチールウール性		#0000,200g,10回	-	傷無し	傷無し	傷無し	傷無し

*なお、上記数値は弊社実測値であり、保証値ではありません。



東洋紡績株式会社 工業フィルム事業総括部 加工製品事業部

<http://www.toyobo.co.jp/seihin/film/>

【製品グループ】TEL.(06)6348-3747

FAX.(06)6348-4160